

Vittorio Nicoloso

Bahnstraße 50
A-3140 Pottenbrunn

Tel 02742 – 422 14-0

Fax 02742 – 422 14-20

Lehmziegel (Grünlinge)

- Anwendungsgebiet Lehmziegel für nichttragende Innenwände, Vorsatzschalen, Deckenauflagen, Deckenfüllungen etc.
- Zusammensetzung reiner Lehm
- Beschaffenheit NF und DF Vollziegel
NF und DF rund leichte Lochung (ca 6%)
DÜWA (Zwischenwandziegel) 10/50 leichte Lochung (ca 15%)
DÜWA 12/50 Lochanteil ca 25%
Alle Ziegel hergestellt im Strangpressverfahren
- Baustoffwerte Rohdichte 1.95kg/dm³ (Wärmeleitzahl: ca. 0,75 W/mK)
- Lieferform 1x foliert auf Euro-Paletten (Sonderverpackung auf Anfrage) möglich
- Lagerung Trocken lagern. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich. Es sollten keine Paletten übereinander gestellt werden.
- Materialbedarf
- | Bezeichnung | Format | Gewicht/Stk | Stk/m ² | Stk/Pal |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| NF voll | 12/25/6,5cm | 3,8kg | 50 | 360 |
| NF rund | 12/25/6cm | 3,4kg | 52 | 378 |
| NF gelocht | 12/25/6,5cm | 3kg | 50 | 360 |
| DF rund | 12/25/12cm | 6,1kg | 28 | 189 |
| DÜWA 10 | 10/50/24 NF | ca 19kg | 8 | 60 |
| DÜWA 12 | 12/50/24 NF | ca 20,5kg | 8 | 56 |
- Verarbeitung Lehmziegel werden den Regeln des Maurerhandwerks entsprechend verarbeitet.
- Weiterbehandlung Mauerwerk vollständig austrocknen lassen. Sichtmauerwerk bleibt unbehandelt, kann direkt angestrichen oder geschlemmt werden

www.ziegelwerk-nicoloso.com

nicoloso@aon.at